

BESOROLÁSI JELENTÉS

**Az égési viselkedés szerinti besorolás a
DIN EN 13501-1 szabvány szerint**

Ügyirat száma: FLT KE2198208

Megbízó: Wolf Bavaria GmbH
D-91560 Heilsbronn
Gutenbergstrasse 8

**A jelentés
tulajdonosa:** Wolf Bavaria GmbH
D-91560 Heilsbronn
Gutenbergstrasse 8

Mintaanyag: Építőelem hullámkartonból
homokkeverékkel töltve

**Vizsgált anyag
megnevezése:** „PHONEWELL®”

Érvényességi idő: 2013.05.31.

Megjegyzések:

A dokumentum nem az építési termék típusengedélyezését vagy tanúsítását szolgálja.

A jelen besorolási jelentés nem érvényes, ha a vizsgált építőanyag a helyi építési rendeletek értelmében (MBO 17. § 3. bek.) építési termékként kerül felhasználásra.

A besorolási jelentés nem helyettesíti a helyi rendelet szerinti, esetlegesen szükséges építésjogi / építésfelügyeleti igazolást.

A jelentés kétnyelvű formában készült, értelmezési viták esetén a német megfogalmazás a mérvadó.

A jelen jelentés 1-től 3-ig számozott lapokból és 0 mellékletből áll.

Elismert vizsgáló, felügyeleti és tanúsító szervezet

A besorolási jelentéseket csak teljes terjedelmében és kiegészítések nélkül szabad nyilvánosságra hozni. A módosított hivatkozásokhoz vagy kivonatokhoz a kiállító szervezet visszavonható, előzetes írásos jóváhagyása szükséges.

FIRE LABS

Építőanyagok
égési viselkedésének
vizsgálata

Dipl.-Ing. Uwe Kühnast
D-14822 Borkheide
Steinstrasse 18
Tel.: +49 33845 90901
Fax: +49 33845 90909
E-mail: info@fire-labs.de

Hitelesítő szerv száma: 1507

1. A besorolt építőanyag adatai

1.1. Típus és felhasználási terület

A jelen jelentésben foglalt besorolás a következő területen felhasznált építőanyagra vonatkozik:

Előre gyártott elemek hullámkartonból keménypapír bevonattal, az üregek száraz homokkeverékkel töltve és az élek papír ragasztószalaggal lezárva. A lemezformájú építőanyag építőelemként szolgál belső térben.

Szín: barna
Megnevezés: „PHONEWELL®”
Névleges vastagság: 15,00 mm

1.2. Az építőanyag leírása

A termék részletes leírása a feltüntetett vizsgálati jelentésekben található, amelyek a besorolás alapját képezik.

A termék az adatok szerint nem felel meg egy jelenlegi európai termékspecifikációnak sem.

2. A besorolás alapját képező vizsgálati jelentések és vizsgálati eredmények

2.1. Vizsgálati jelentés(ek)

Labor neve	Megbízó	Vizsgálati eljárás	Vizsgálati jelentés(ek) száma
FIRELABS D-14822 Borkheide Steinstrasse 18	Wolf Bavaria GmbH D-915060 Heilsbronn Gutenbergstrasse 8	EN ISO 11925-2	FLT E2198208

2.2. Vizsgálati eredmények

Vizsgálati eljárás	Termék	A vizsgálatok száma	Vizsgálati eredmény (max. érték) Paraméterek
EN ISO 11925-2 Élek és felület lángkezelése	„PHONEWELL®”	18	Fs Égő lecsepegés 5 Nincs

3. Besorolás és közvetlen felhasználási terület

A besorolás a DIN EN 13501-1:2007 szabvány, 11.3 fejezet szerint történt.

3.1. Besorolás

A 2.2. fejezet szerinti termék az égési viselkedés alapján történő besorolása:

E

A kiegészítő besorolás az „égő csepegés/hulladék” kritérium alapján:

-/-

Az építőanyagok – padlóburkolatok kivételével – égési viselkedésének besorolására alkalmazott forma:

Égési viselkedés	Égő csepegés/hulladék
E	-/-

3.2. Felhasználási terület

A jelen besorolás csak a következő végfelhasználási feltételekkel érvényes:

Építőelem hullámkartonból, homokkeverékkel töltve, minden vágott él papír ragasztószalaggal lezárva.

Termék	Paraméter		
	Vizsgált vastagság	Vizsgált felületi súly	Vizsgált súly hosszúsági egységenként
	mm	kg/m ²	kg/m
„PHONEWELL®”	kb. 14,6	kb. 16,9	- -

4. Korlátozások

4.1. Érvényességi idő lásd 1. oldal

4.2. Megjegyzések

A 3.2 pont alatt megadottól eltérő építőanyagokkal, távolságban, más rögzítéssel, fugakiképzéssel/összekapcsolással, ill. eltérő vastagságban, sűrűségben és rétegezésben az égési viselkedés kedvezőtlenül változhat, úgy, hogy a 3.1 pont alatti besorolás érvényét veszti. A fenti paramétereiktől eltérő paraméterű anyagok égési viselkedését külön kell igazolni.

A jelen dokumentum nem tekinthető típusengedélynek vagy tanúsításnak.

Borkheide, 2008.06.25.

[olvashatatlan aláírás bélyegzőlenyomat]

Vizsgáló szervezet vezetője
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Kühnast